

Модификатор VL 63 (M).

VL 63 (M) – модификатор для производства чугуна с шаровым графитом на основе FeSiMgCa.

Изготовитель: ASK Chemicals, Германия.

Состав:

Si	45 %
Mg	5,5-6,3 %
Ca	2 %
Редкозем.	0,7 %
Зернистость	5-30 мм

Использование: VL 63 (M) – модификатор с низким содержанием магния хорошо подходит для метода перелива, что требует специальной узкой формы ковша для модификации с разделительной стенкой на дне ковша, куда помещается модификатор и прикрывается для задержки начала реакции. Эффективные средства для прикрытия – сухие чугунные стружки, ферросилиций или науглераживатель. Величина зерна должна быть такой, чтобы при всплытии произошла реакция, не достигнув поверхности, при этом использование магния и модификатора оптимально.

Расчёты усвоения модификатора и магния производятся на основе результатов анализа состава, проведённого до и после обработки в строго определённом промежутке времени по репрезентативным пробам. Определяется количество серы и следы MgS, можно определить необходимое количество Mg и модификатора, которое пересчитывается из требуемого количества Mg.

Срок хранения: В оригинальной упаковке складироваться неограниченное время в сухом помещении.

Упаковка: 25 кг бумажный мешок.

Транспортировка: При транспортировке груз безопасен

[Заказать модификатор VL63\(M\) у ОДО "Белтехнолит"](#)

[Вернуться в раздел "Техническая информация"](#)